

ТАБЛИЦА КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАТВОРОВ

0 - не рекоменд. 1 – средняя 2 - хорошая	Затвор							Уплотнение						
	Чугун GG25	Ковкий чугун	Чугун с эпоксидной краской	Литая сталь	Нерж. сталь	Латунь (LAITON)	Алюминиевая бронза	EPDM	NBR	Природный каучук	HYRALON	Витон	Силикон	RTFE
Ацетон	2	0	1	2	2	2	2	2	0	2	1	0	2	2
Бензол	2	2	-	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2
Бензин	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	1	2	0	2
Бутан	2	2	-	2	2	2	2	0	2	0	2	2	-	2
Аммиак жидкий	2	0	0	1	2	0	0	2	2	1	0	0	2	2
Этанол	2	2	2	2	2	-	2	2	1	2	2	1	2	2
Этиленгликоль	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Глицерин	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Керосин	2	2	-	2	2	2	2	0	1	0	1	2	0	2
Соляная кислота	-	2	-	-	1	0	0	2	1	2	1	2	2	2
Фосфорная кислота	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	2	2	2	2
Серная кислота 50%	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	2	2	0	2
Спирт чистый	-	1	-	0	1	-	0	0	0	-	0	2	-	2
Мазут, диз. топливо	1	-	-	-	-	2	2	0	2	0	1	2	2	2
Метанол	2	2	-	2	2	1	2	2	2	2	2	0	-	2
Минеральное масло	2	1	-	2	2	-	2	0	2	0	2	2	2	2
Пиво	0	0	-	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Сода едкая	1	2	0	1	2	0	1	2	1	-	2	2	-	-
Соляной раствор	0	-	-	1	2	0	2	1	1	2	-	2	1	2
Вода морская	0	0	-	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
Воздух	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Воздух влажный	0	1	-	0	0	2	2	2	2	-	2	2	-	2

ООО «Текон и КО»

тел.: +38 044 451-57- 49, +38 044 277-66-02
office@tekon.com.ua; www.tekon.com.ua